



Lightweight Plaster

輕質膠泥 L8



- 轻质，有效减轻建筑荷载，节省材料消耗
- 抗裂，低收缩，可厚层施工，避免墙面开裂、空鼓、脱落
- 隔热，产品导热系数低，墙面天花遇南风天不返潮不凝露
- 耐用，主要成分为石膏、英坭等无机胶凝材料，耐水防霉，与墙体同寿命
- 免腻子，表面经过收光处理后，平整光滑饱满，可直接后续油漆工程
- 环境友好，无毒无害，部分采用可再循环再生建筑骨料
- 预制袋装，质量稳定，运输方便，加水搅拌即可使用
- 高效施工，适合机械喷涂实现大面积快速施工
- 设计用途：室内外墙面或天花的批层找平



## L8輕質膠泥

## Lightweight Plaster

### 產品簡介

**Lichtmen**徠曼 L8系列輕質膠泥是一種新型室內外牆面天花批蠟找平材料，精选膨胀珍珠岩、无机胶凝材料、高分子聚合物等原材料，以德国乾砂漿技术研制而成，可在2.0~50.0mm施工厚度范围内，通过机喷或手批厚浆施工，一步到位快速实现精细找平，表面经过收光处理后可直接油漆工程，可免除油漆灰(腻子)材料及工序，材料用量仅为普通灰泥的一半左右。

### 性能優點

- 轻质，有效减轻建筑荷载，节省材料消耗
- 抗裂，低收缩，可厚层施工，避免墙面开裂、空鼓、脱落
- 隔热，产品导热系数低，墙面天花遇南风天不返潮不凝露
- 耐用，主要成分为石膏、英坭等无机胶凝材料，耐水防霉，与墙体同寿命
- 免腻子，表面经过收光处理后，平整光滑饱满，可直接后续油漆工程
- 预制袋装，质量稳定，运输方便，加水搅拌即可使用
- 高效施工，适合机械喷涂实现大面积快速施工
- 环境友好，无毒无害，部分采用可再循环再生建筑骨料

### 技術參數

项 目	L8 轻质胶泥
物料颜色	灰色
覆盖用量	~ 8 kg /cm·m <sup>2</sup>
抗压强度	≥ 5.0 MPa
粘结强度	≥ 0.3 MPa
施工厚度	2.0~50.0mm
搅拌用水	8 ±5% l/l/包
包装规格	20 kg/包
保质期限	最佳使用期2个月内，应存放于干燥阴凉环境

### 使用指南

- 适用于室内外预置墙板、混凝土、加气砖、石膏砖、红砖等多种墙面或天花的批蠟找平
- 基面应坚实、无浮灰、无污物，深度 > 30mm 的孔洞凹陷应预先补平
- 一般情况下无需淋水预湿基面，可实现乾法施工
- 根据建筑设计要求布网和界面处理，不得擅自缺省
- 为保证平整度和垂直度，基面必须预置基准条或灰饼
- 按重量比例加水搅拌均匀成浆，通过手批或者机械涂布上墙
- 每一遍布浆厚度控制在1mm~50mm之间，超过50mm厚度建议分两遍批刮
- 在浆料初凝(~90min)前，使用靠尺初步平整墙面，同时找补局部缺陷
- 在浆料初凝(~90min)后终凝(~180min)前，使用不锈钢灰刀收光墙面，实现精细找平，为后续油漆工程提供良好的基面
- 墙面完成后无需淋水养护，自然养护7日后可后续的油漆或贴砖工程

### 注意事項

- 施工人员必须穿戴合适保护衣物，例如手套、口罩及眼罩等
- 如产品接触眼睛，请用大量清水清洁，如有需要请向医护人员求助

### 部分工程案例

- 万科-云城（深圳）
- 万科-棠樾（东莞）
- 万科-碧海蓝湾（东莞）



工厂地址: 深圳市龙岗区坪地街道横岭北路27号

德国设计  
Designed in Germany | Made in China  
中国制造